



Folia do luster (transparentna) w postaci szerokiej taśmy jednostronnie klejącej jest używana do podklejania luster np. montowanych w meblach, szafach wnękowych itp. W razie rozbicia lustra taśma zabezpiecza odłamki szkła przed rozprysnięciem się.

FOLIA Z ATESTET FIRMY FIRA

Rozmiary folii do luster (nawój 250mb)

Szerokość	Długość	Grubość	Powierzchnia
200 mm	250 mb	0,10 mm	50 m ²
250 mm	250 mb	0,10 mm	62,50m ²
300 mm	250 mb	0,10 mm	75 m ²
400 mm	250 mb	0,10 mm	100 m ²
500 mm	250 mb	0,10 mm	125 m ²
600 mm	250 mb	0,10 mm	150 m ²

Opis produktu	Poliiolefinowa folia ochronna, nie usuwalna
Zastosowanie	Samoprzylepna folia może być stosowana do ochrony twardych powierzchni (takich jak lustra, szkła). Bardzo dobrze sprawdza się podczas ochrony tylnej części lustra i lacomatu przed rozbiciem (zapobiega odpadaniu kawałków szkła).
Warunki przechowywania	Produkt musi być przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (optymalnie 20 ° C) Folia musi być aplikowana w ciągu 6 miesięcy od daty wysyłki. Powierzchnia chroniona przez folię nie może być narażona na działanie agresywnych czynników atmosferycznych.
Warunki aplikowania	Produkt musi być aplikowany na suchą i czystą powierzchnię (wolną od oleju, smarów, rozpuszczalników), w temperaturze między 18 a 50°C.

TECHNICAL DATA:

Nośnik	Folia Poliiolefinowa
Klej	Akrylowy (na bazie wody)
Grubość	100,0µm +/-10%
Wytrzymałość na zerwanie (ASTM D 882-10)	> 23,0 N/mm ²
Wydłużenie przy F-max (ASTM D 882-10)	> 200%
Adhezja do Stali (UNI EN ISO 1939)	> 2,000 N/cm
Temperatura aplikacji	18 – 50 °C
Usuwalność	Nie usuwalna
Odporność na wysoką temperaturę (90°C)	30 min

Test Certificate



This certificate confirms that the

MIRROR WITH SAFETY FILM BACKING – 129506
(4MM NOMINAL THICKNESS)

has been tested at FIRA International Limited and successfully satisfied the selected test requirements from:

FAIL-SAFE MIRROR BREAK TEST

Report reference: TSCAF38795 refers

SIGNATURE

P D Soley

POSITION

Testing Services Operations Manager

CERTIFICATE DATE

15th December 2011

For and on behalf of FIRA INTERNATIONAL LIMITED



This certificate only relates to the sample(s) supplied and tested at the time. Re-testing at intervals is recommended and should be subject to agreement between the supplier and the purchaser.